

Innovative Baustoffe

Styrocrete- Fertigmörtel 250R Eimerinhalt: 20 ltr.

Verarbeitungshinweise:

Pro Eimer Styrocrete-Fertigmörtel 250 R ca. 1,2 ltr. Wasser hinzufügen und gründlich Mischen bis eine homogene, cremige Konsistenz vorliegt.

Ein zu langes Mischen bewirkt eine vermehrte Luftporenbildung, die zu einer Festigkeitsreduktion führt.

Die Mindesteinbaustärke beträgt mindestens 2,5cm.

Der Materialverbrauch beträgt ca. 12-15 ltr. cm/m².



Verarbeitungszeit und -temperatur:

Styrocrete-Fertigmörtel 250 R: bei 20 °C ca. 30 Minuten verarbeitbar.

Nicht verarbeitbar unter 5 °C Luft- und Objekttemperatur!

Verarbeitungsmöglichkeiten:

- Ca. 1,2 ltr. Wasser direkt mit in den Eimer füllen. Mit einem Quirl oder einem geeigneten Stab die Mischung solange rühren bis eine homogene, cremige Konsistenz vorliegt.

Technische Daten:

Trockenrohichte:	250kg/m ³
Druckfestigkeit:	0,25N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit:	0,09W/mK
Brandklasse:	B2
Sorptionsfeuchte:	8%

