

INNOVATIVE BAUSTOFFE

Innotec Bau Gardelegen GmbH - An den Burgstücken 18 - 39638 Gardelegen

Die Festigkeiten sind abhängig von der Menge der Zementzugabe (WZ-Wert) pro m³ Mörtel

Zementanteil [kg]	Rohdichte [kg/m ³]	Druckfestigkeit [N/mm ²]	Wasserbedarf [l]
200	250	~ 0,3	~ 17-18
250	300	~ 0,5	~ 23
300	360	~ 0,7	~ 27
350	420	~ 0,9	~ 30-31
400	500	~ 1,2	~ 35

Faustformel: 3 Sack Zement je ein Sack Styrocrete

Verdichtungsfaktor: 1,15-1,2

Ergibt ca. 6,5 Sack Styrocrete je 1,0 m³ Festmörtel

Bankverbindung:

Sparkasse Altmark West

IBAN: DE91 8105 5555 0200 0106 20
BIC: NOLADE21SAW

Sitz der Gesellschaft Gardelegen
Eingetragen Amtsgericht Stendal HRB 4478
Geschäftsführer:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eva-Christina Perlmann
USt-IdNr.: DE237159770