

INNOVATIVE BAUSTOFFE

Innotec Bau Gardelegen GmbH - An den Burgstücken 18 - 39638 Gardelegen

Mischanleitung

1. Einen Sack Styrocrete (200 l) öffnen und ca. zu 140 l des Sackinhalts in die Estrichpumpe einfüllen.
2. 25 kg Zement CEM I 32,5R (besser CEM I 42,5R) zugeben.
3. Ca. 14 l Frischwasser hinzufügen.
4. Restlichen 60 l des Styrocrete-Sacks in die Estrichpumpe geben.
5. 25 kg Zement CEM I 32,5R (besser CEM I 42,5R) zugeben.
6. Mischer anstellen und Warten bis die Mischung „cremig“ wird, ggf. Zugabe von 8-10 l Frischwasser. Mischzeit von mindestens 60 sec.
7. Deckel schließen und mit reduzierter Förderluft zum Einbauort pumpen.

Bankverbindung:

Sparkasse Altmark West

IBAN: DE91 8105 5555 0200 0106 20
BIC: NOLADE21SAW

Sitz der Gesellschaft Gardelegen
Eingetragen Amtsgericht Stendal HRB 4478
Geschäftsführer:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eva-Christina Perlmann
USt-IdNr.: DE237159770