

Bauaufsichtliche Zulassungsnummer: Z-23.11-2097

Styrocrite- Leichtbeton Fertigmischung 250 R (super dry) Sackinhalt: 80 ltr.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Unterbau für Estriche als Ausgleichsschicht von Installationsebenen (gem. DIN 18560-2)
- Unterbau für Trockenaufbauten
- Höhenausgleich auf Holzbalkendecken
- Frostsicherer Unterbau im Aussenbereich (Terrassen)
- Hinterfüllung von Schwimmbecken
- Gefälleherstellung oder-ausgleich

Technische Daten (im eingebauten Zustand)

	Styrocrite –Fertigmischung 250 R Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-23.11-2097
Trockenrohdichte (DIN EN 1602)	280kg/m ³
Druckfestigkeit (DIN EN 826)	135kPa
Wärmeleitfähigkeit (DIN EN 12667)	0,086 W/mK
Brandklasse (DIN EN 13501-1)	A2-s1,d0; nicht brennbar *
Sorptionsfeuchte (DIN EN ISO 12571)	10%
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN 12086)	$\mu = 1$

* gem. Anwendungsbedingungen nach Z.23-11-2097

Verarbeitungshinweise:

- Pro Sack Styrocrite-Fertigmischung 250 R ca. 7 ltr. Wasser hinzufügen (W/Z-Wert= 0,45) und gründlich Mischen bis eine homogene, cremige Konsistenz vorliegt.
- Ein zu langes Mischen bewirkt eine vermehrte Luftporenbildung, die zu einer Festigkeitsreduktion führt.
- Das Mischgut wird mit der Abziehlatte planeben abgezogen.
- Die Mindesteinbaustärke beträgt min. 2,5cm.
- Der Materialverbrauch beträgt ca. 10 ltr. cm/m².

Verarbeitungszeit und -temperatur:

- Styrocrite-Fertigmischung 250 R: bei 20 °C ca. 30 Minuten verarbeitbar.
Nicht verarbeitbar unter 5 °C Luft- und Objekttemperatur!

Verarbeitungsmöglichkeiten:

- mit Quirl (Material z.B. im Mauerkübel oder Schubkarre anmischen)
- im Trommelmischer
- mit Estrichpumpe/Batchmischer/Zwanasmischer (für den Estrichleer auf der Baustelle)

Vorteile:

- Nicht brennbar
- Energiesparend
- höhenausgleichend
- Frostbeständig
- Leicht und formstabil
- Wärmedämmend
- wasserunempfindlich
- Fugenlose Verlegung
- Gefälleausbau möglich
- Nach 24 Std. begehbar
- Belegereif nach 1 Tag (abhängig von der Einbaudicke, rel. LF sowie C°)
- Frei von HBCD
- umweltschonend durch Recyclat
- Schnelle, leichte und staubfreie Verarbeitung



Bau Gardelegen GmbH

An den Burgstücken 18 39638 Gardelegen
Tel: +49 3907-807070 Fax: +49 3907-807080
info@styrocrite.de www.styrocrite.de



ACHTUNG!

Mischanleitungen und Verarbeitungsempfehlungen sind einzuhalten!
Eine Gewährleistung nach bauaufsichtlicher Zulassung nur durch Dokumentation von Umgebungsbedingungen, Mischungsverhältnissen und Rohdichten sowie deren Meldung an info@styrocrite.de
Rückstellproben für die Fremdüberwachung sind aufzubewahren.