STYROCRETE

Füllstoff für Wärmedämmstoffe aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum (Sackinhalt: 200Liter, Füllgewicht: ca. 1,6kg- 2,8kg)

Anwendungsmöglichkeiten z.B.:

- Unterbau für Estriche als Ausgleichsschicht von Installationsebenen (gem. DIN 18560-2)
- Unterbau für Trockenaufbauten
- Höhenausgleich auf Holzbalkendecken
- Frostsicherer Unterbau im Aussenbereich (Terrassen)
- Hinterfüllung von Schwimmbecken
- Gefälleherstellung oder-ausgleich

Vorteile:

- Nicht brennbar
- Energiesparend
- Höhenausgleichend
- Frostbeständig
- Frei von HBCD
- Leicht und formstabil
- Wärmedämmend

- Fugenlose Verlegung
- Gefälleausbau möglich
- schnelle, leichte und staubfreie Verarbeitung
- Nach 24 Std. begehbar
- Belegereif nach 1 Tag (abhängig von der Einbaudicke, rel. LF sowie C°)
- umweltschonend durch Recyclat
- wasserunempfindlich

Technische Daten (im eingebauten Zustand) *:

	Styrocrete-Leichtbeton 250 Bauaufsichtliche Zulassung Nr: Z.23-11-2097
Trockenrohdichte (DIN EN 1602)	250kg/m³
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 29469)	≥130kPa
Wärmeleitfähigkeit (DIN EN 12667)	0,086W/mK
Brandklasse (DIN EN 13501-1)	A2-s1,d0; nicht brennbar **
Sorptionsfeuchte (DIN EN ISO 12571)	10%
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN 12086)	μ=1
	*

Innotec Bau Gardelegen GmbH Z.23-11-2097 MPA Hannover

Nennwerte

gem. Anwendungsbedingungen nach Z.23-11-2097

Verarbeitung:

Styrocrete -Leichtbeto	n 250
1 Sack Styrocrete-Fülls	stoff
+ 1,5 Sack Zement a 25kg (empf. CEM I 42,5 R)	
+ ca. 17 ltr. Wasser	(w/z-Wert = 0,45)

Alle Komponenten gründlich Mischen bis eine cremige, homogene Konsistenz vorliegt! Mischgut mit der Abziehplatte planeben abziehen.

Mindesteinbaustärke: 25mm. Materialverbrauch: 10ltr cm/m².

Nicht verarbeitbar unter 5C° Luft u. Objekttemperatur. Styrocrete -Leichtbeton ca. 60 Minuten verarbeitbar.

Verdichten verändert die techn. Eigenschaften u. erhöht den Materialverbrauch.



An den Burgstücken 18 Tel:+49 3907-807070 info@styrocrete.de 39638 Gardelegen Fax:+49 3907-807080 www.styrocrete.de



ACHTUNG!